

ALPINA

BAU

Exklusiv CEMENTUR EZ0321

Additiv - Zement - Estrichbeschleuniger
20 Liter

Zugabe pro 250 Liter-Mischung bei 50kg Zement:

0,40 Liter für 03-07 Tage Belegereife

0,25 Liter für 10-14 Tage Belegereife

W/Z Wert max.0,60

Achtung:

Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!
Nicht unter 5° C lagern
Nur geeignete ZEMENTSORTEN verwenden
VOR jeder Entnahme gut SCHÜTTELN

ALPINA-BAU GmbH
Murstraße 48 / Top-3, A-6063 Rum/ Innsbruck
Tel.: 0043-664-2006800
E-Mail: info@alpinabau.com | www.alpinabau.com

